

AQUASMART® - TC 2K Anti-Stain

Unikátní dvousložkový, alifatický, vrchní nátěr proti skvrnám a impregnační nátěr na beton - na vodní bázi.

POPIS

AQUASMART®-TC 2K-Anti Stain je dvousložkový, alifatický nátěr na vodní bázi, který má výjimečné vlastnosti v mnoha aplikacích.

Výrobek je zvláště vhodný jako impregnační nátěr na samonivelační cementové podlahové malty. **AQUASMART®-TC 2K-Anti Stain** nemění barvu cementu a nevykazuje ztrátu barvy ani po stálém kontaktu s vodou. Navíc má materiál vynikající odolnost proti skvrnám, například od čaje, kávy, vína, apod.

AQUASMART®-TC 2K-Anti Stain má skvělou odolnost proti UV záření, oděru, vodě a vynikající chemickou odolnost. Snadno se barví pigmentovými pastami na bázi vody v hmotnostním poměru 5–10%, v závislosti na požadované krycí schopnosti.

Nanáší se válečkem nejméně ve dvou vrstvách se spotřebou 150-250 g/m²

DOPORUČENO PRO:

- Ochranu samonivelačních betonových malt.
- Jako penetrace na vodní bázi na betonové povrchy před aplikací **AQUASMART TC FLOOR PROTECT**.

FUNKCE A VÝHODY

- Na vodní bázi.
- Proti skvrnám.
- Jednoduchá aplikace.
- Vynikající odolnost proti UV záření.
- Dlouhá doba zpracovatelnosti.
- Vynikající přilnavost mezi vrstvami.

APLIKACE

Pokud je to možné, očistěte povrch pomocí vysokotlakého čističe. Odstraňte nečistoty jako olej, mastnotu a vosk.

Míchání:

Použijte míchadlo s nízkou rychlostí otáček (300 ot / min). Přidejte druhou složku a pár minut míchejte.

Aplikace:

Neporušujte materiál opětovným přetíráním, na povrchu by mohly vzniknout stopy po přetření. Materiál je relativně rychleschnoucí, a proto jakékoliv další přetírání po první aplikaci může způsobit výskyt povrchových vad.

Při aplikaci za vysokých teplot na beton nebo cementové malty by měl být podklad navlhčen, aby se prodloužila doba zpracovatelnosti, podpořila se samonivelace a tak se zabránilo vzniku stop po válečku.

Před nanesením druhé vrstvy se ujistěte, že je první vrstva úplně suchá.

SPOTŘEBA

Minimální spotřeba: **150 g/m²** ve dvou vrstvách.

ČIŠTĚNÍ

Očistěte nářadí a vybavení vodou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání.

AQUASMART® - TC 2K Anti-Stain

SKLADOVÁNÍ

Lze skladovat minimálně 12 měsíců v původních neotevřených nádobách na suchém místě při teplotě od 5 do 25 stupňů Celsia.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VLASTNOST	JEDNOTKY	METODA	SPECIFIKACE
Obsah pevných látek (ve vodě)	%	-	50
Specifická váha	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C	0,95-1,05
Požadovaná teplota aplikace	°C	-	> 5
QUV Urychlující test vlivu klimatických podmínek (4 hodiny UV, při 60 °C (UVB-lampy) & 4 hodiny COND při 50 °C)	-	ASTM G53	vyhovělo (2000 hodin)

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHODNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ.

