

PRIMER TPO

Nízkoviskózní, rychle vytvrzující, čisticí prostředek a základní nátěr pro stávající pružné polyolefinové (TPO / FPO) termoplastické membrány

POPIS

PRIMER TPO je jednosložkový materiál s nízkou viskozitou určený k čištění a penetraci stávajících TPO / FPO membrán před aplikací systému **Hyperdesmo®**.

Nanášejte štětcem nebo válečkem. Spotřeba: 50-100 ml/m².

FUNKCE A VÝHODY:

- Jednosložkový.
- Nízkoviskózní.
- Extrémně rychlé vytvrzení.

APLIKACE:

Pokud je to možné, očistěte povrch pomocí vysokotlakého čističe. Odstraňte nečistoty od oleje, mastnoty a vosku.

Nanášejte, pouze když je atmosférická teplota a teplota podkladu vyšší než 5 ° C.

Povrch podkladu by měl být čistý a suchý a měl by být 3 ° C nad rosným bodem. Pokud je povrch pod rosným bodem nebo má teplotu rosného bodu, může se na povrchu vytvářet vlhkost a ovlivňovat přilnavost a vytvrzování nátěru.

Nanášejte válečkem při spotřebě

50-100 g/m².

Hlavní nátěr lze aplikovat, jakmile základní nátěr přestane být lepivý přibližně 15-30 minut.

Nejprve očistěte nástroje a vybavení papírem a poté pomocí SOLVENT-01. Válečky nebudou znovu použitelné.

SPOTŘEBA:

50-100 ml/m²

BALENÍ:

1 l, 20 l

SKLADOVÁNÍ

Lze skladovat minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení, na suchém místě při teplotě 5-25 °C. Po otevření spotřebujte co nejdříve.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

PRIMER-TPO® obsahuje těkavá hořlavá rozpouštědla. Aplikujte v dobře větraných prostorách. Nekuřte. Aplikujte daleko od otevřeného ohně. V uzavřených prostorách používejte silovou ventilaci a aktivní uhlíkové masky. Pamatujte, že rozpouštědla jsou těžší než vzduch, takže se výpary drží při podlaze.

Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání.

PRIMER TPO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

V tekutém stavu (před aplikací):

VLASTNOST	JEDNOTKY	METODA	SPECIFIKACE
Viskozita	cP	ASTM D2196-86, při 25°C	30-80
Specifická váha	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	0,8-0,9

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ.

